

ใหม่!

URAI
PAINTS

เคมีภัณฑ์
ก่อสร้าง

URAI
PAINTS

ATM

PU 2IN1 WATERPROOF

เอทีเอ็ม พียูกันซึม 2IN1

สีกันซึมที่ดีที่สุดจาก อูไรเพ้นท์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม
และความร้อนสะสมภายในบ้าน

จบปัญหา
น้ำรั่วซึม 100%

สะท้อน
แสงแดด
94%

เช็ดล้างง่าย
ทนการขัดถูมากกว่า
35,000 รอบ

ทาได้ทันที
ไม่ต้องใช้ตาข่าย
ไฟเบอร์เมช



ระบบกันซึม
2IN1 สีทากันซึม
สะท้อนแสง
พร้อมรองพื้นในตัว



มอก. 2321-2564
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
ประเภทสีภายนอก


จบครบทุกงานกันซึม!
ลาดฟ้า | หลังคา | ผนัง | ระเบียงบ้าน



เอทีเอ็ม พียูกันซึม 2IN1

- กันน้ำซึมผ่านได้ 100%
- ใช้งานได้ทั้ง ดาดฟ้า หลังคา ผนัง ระเบียงบ้าน
- ช่วยป้องกันและปิดรอยแตกร้าวเป็นอย่างดี
- มีความยืดหยุ่น ทนน้ำขังได้เป็นเวลานานกว่า 60 วัน
- สะท้อนความร้อนจากแสงยูวีที่กระทบดาดฟ้า และที่อยู่อาศัยได้ถึง 94% * โดยผลการทดสอบจากห้องทดลอง ตามมาตรฐาน JIS R 3106
- ทนทานต่อสารเคมี แสงแดด และสภาพอากาศที่รุนแรง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

#201
สีขาว
(White)



ขาวเนียนตา
สะท้อน
แสงแดด

#209
สีเทา
กราฟไฟท์
(Graphite Grey)



เทาเข้ม
ไม่อมฝุ่น
เช็ดล้างง่าย

ประเภทผลิตภัณฑ์ : โพลียูรีเทนโมดิฟายด์ **ลักษณะฟิล์ม :** กึ่งเงา (เช็ดล้างง่าย ไม่อมฝุ่น)
การคลุมพื้นที่ : ดาดฟ้าและหลังคา (1 กก. / 1 ตร.ม.) ทาผนัง (0.8 กก. / 1 ตร.ม.)

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งปราศจากฝุ่น ผงและเศษสิ่งสกปรกต่างๆ

พื้นผิวเก่า : พื้นผิวที่เคยทาสีหรือวัสดุกันซึมเดิมที่เสื่อมสภาพให้ขูดออกให้หมด ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำสะอาดทิ้งให้แห้งแล้วทาสีด้วย LOBSTERSHIELD MOLD WASH NO. L-715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ถ้าหากพื้นผิวมีปัญหาหลุดล่อน ให้ซ่อมด้วยปูนซีเมนต์สำหรับฉาบซ่อมโดยเฉพาะ กรณีย่อยแตกร้าวที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มม.ให้ทำการอุดโป๊วด้วย เอทีเอ็ม 107 หมันโป๊วอะคริลิก

วิธีการใช้งาน

การรองพื้น	กับหนึ่รอบที่ 1	กับหนึ่รอบที่ 2	แห้งใช้งาน
การรองพื้นโดยผสมกับน้ำในอัตราส่วน 3:1 ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง	ทาโดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง ก่อนลงชั้นถัดไป	ทาโดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งให้แห้งสนิท 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน	ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน (จะบ่มตัวเต็มที่ในเวลา 7 วัน)

ข้อแนะนำ

- สำหรับพื้นผิวคอนกรีตใหม่ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 28 วัน ก่อนจะทาด้วย เอทีเอ็ม พียูกันซึม 2IN1
- แนะนำให้ทาเกินขึ้นไปบริเวณแนวพื้นดาดฟ้าถึงผนังกันตกเป็นแนวบัว • ไม่ควรทาขณะฝนตก
- ไม่เหมาะสำหรับจุดที่แช่น้ำหรือขังน้ำตลอดเวลา เช่น บ่อปลา สระว่ายน้ำ และถังเก็บน้ำ

การเก็บรักษา

เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดจัด



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS